Fiche technique

Mastic d'isolation électrique et d'étanchéité

Référence: 2340038



En barres.

Mastic d'étanchéité à élasticité permanente et sans fibres à base de polymères et de minéraux pour le remplissage des cavités dans les installations, exemple. B. presse-étoupes ou composants similaires pour empêcher la pénétration de saleté et d'eau.

Couleur: vert-gris
Propriétés du mastic d'étanchéité:
• sans halogène, sans acide et sans silicone
• peut également être traité à basse température
• Résistance thermique permanente jusqu'à +80 ° C
• anticorrosif
• faible absorption d'eau
• bonnes propriétés isolantes
• Rigidité diélectrique 16 kV / mm selon VDE 0291 partie 2
• Peut être stocké presque indéfiniment

Données sources

Référence	2340038
Type	115 GR-GN
Désignation 1	Mastic étanchéité pour PE
Fabricant	OBO
Dimension	ca.100g
Coloris	naturel
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	11,02 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Caractéristiques techniques

Modèle	Base minérale
Conformité ROHS	oui
Emballage	Tige